

Технический паспорт  
 Конвейерная лента Sugar belt

### Структура

Общая толщина	6,2 +/- 0,1мм	Рабочая температура	-10...+80 °С
Количество слоев	3	Вес	7,8 +/- 10% кг/м <sup>2</sup>
Корд	полиэстер	Нить утка	Средней жесткости

### Конструкция

### Диаметры валов

<b>Верхнее покрытие</b>		Прямое огибание >120 мм	
Толщина	2,0 +/- 0,1мм	Обратный вал >250 мм	
Материал	ПВХ	<b>Нагрузки</b>	
Цвет	Белый		
Поверхность	Глянцевая гладкая	Нагрузка при 1% растяжении	20 Н/мм
Твердость	80 +/- 3 ShA	Нагрузка на разрыв	300 Н/мм
<b>Внутренний материал</b>	ПВХ	<b>Варианты поддержки</b>	<b>Метод стыковки</b>
		- желоб	- соединение Z-зубьями
		- ролики	- соединение замками
<b>Нижнее покрытие</b>		<b>Дополнительные характеристики</b>	
Толщина	1,0 +/- 0,1мм	Пищевой сертификат	
Материал	ПВХ	огнестойкость	
Цвет	белый	антистатичность	
Поверхность	Матовая гладкая		
Твердость	80 +/- 3 ShA		

